



Protectakote UVR

- **Smartkote Protectakote UVR** on ühekomponentne kasutamiskvaliteetne, elastne, kummikraanuleid sisaldav libisemist takistav polüuretaan värv.
- Sobib sise- ja välistöödeks
- Vastupidav ultraviolettkiirgusele ja ilmastikule.
- Pleekimis- ja kulumiskindel.
- Toode on lihtsalt peale kantav värvipintsli, või –rulliga.
- Tootevalikus on 2 erinevat pinnastruktuuri: sile või struktuurne.

KASUTUSALA

- Protectakote UVR saab kasutada nt, metallil, betoonil, puidul, fiiberklaasil, PVCil, kummil ja keraamilistel plaatidel.
- Kaitsekihina nt. veokitel, kaubikutel ja sõjaväe tehnikal.
- Libisemist takistava kattega põrandad, kõnniteed ja trepid.
- Põrandad ja astmed bussides ning teistes transpordivahendites.
- Rambid ja kaldteed.
- Väli -mänguväljakud ja jalgrattaparklad, kooli välialad.
- Trepid, varuväljapääsud ja tuletõrje avad.
- Helikopteri maandumisplatsid.
- Parkimisplatsid.
- erinevad välipõrandate pealiskate.
- Paljud muud võimalused, kus libisemist takistav pind oleks vajalik.

KULU

- 4m²/liitri kohta ühe kihina katmisel. Kahe kihina katmisel 2m²/liitri kohta. Soovituslik on katta kahe kihina.
- Väga tugevalt koormatud keskkonnas oleks soovituslik kolm kihti.
- Värv kulu mõjutab värvimisviisi, värvitava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.

LÕPPTULEMUS

- Läige.
- saadaval tekstuurne või sile lõpptulemus.

TOONID

- Saadaval standard toonid.

EELISED

- Ühekomponentne- valmis kasutamiseks otse purgist.
- Tugev ja elastne, kummikraanulitega polüuretaan värv.
- Suurepärase vastupanuvõime ultraviolettkiirgusele ja ilmastikule.
- Vastupidav kriimustustele.
- struktuurne libisemist takistav või sile lõpptulemus.
- Takistab rooste, korrosiooni teket.
- On võimalik üle värvida ja lihtsalt teostada värviparandust.
- Peab vastu paljudele lahustitele. Väga hea vastupidavus orgaanilistele ja anorgaanilistele hapetele.
- Kuivamisega saab lühendada kasutades kiirendit (madalad temperatuurid, piiratud kuivamisega).
- Plii- ja raskemetallide vaba.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Vajadusel pind karestada ja kruntida, parandades aluspinna pealiskihi nakkumist.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks.
- Metallpinnad puhastada hoolikalt roostest.
- Puitmaterjali teravad servad lihvida kumeraks.
- Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Mitte poorsed pinnad, mis ei ole eelnevalt värvitud, nõuavad kruntimist. Kruntimiseks kasutada järgnevaid tooteid:

- Metall- pind puhastada hoolikalt mustusest, porist, roostest ja lasta kuivada. Karestada kergelt. Kasuta Protectakote 2K Metal Primer või Protectakote Universal Epoxy Metal Primerit.
- Galvaniseeritud teras- pind puhastada ja lasta kuivada. Kasuta Protectakote Universal Epoxy Metal Primer samal päeval.
- Alumiinium- pind puhastada, kasutada pesuainet ja lasta kuivada. Karestada. Kasuta Protectakote 2K Metal Primerit.
- Betoon- värskest valatud betooni lasta kivistuda. Puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Duram Duraprime.
- Puit- puhasta ja lase kuivada. Karesta. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. Võib lahjendada 10% ksüleeniga, et tugevdada imendumist.
- Fiiberklaas- tugevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata.
- PVC- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Kumm (nitriil või kloropreen)- puhastada eelnevalt pesuvahendiga või ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest.
- Keraamilised plaadid- puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Protectakote Clear Primer Treatment. Võib ka lihtsalt eelnevalt karestada, puhastada tolmust ja kanda peale Protectakote UVR eelnevalt kruntimata.
- Läikega värvid ja lakid- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata.
- Mootorsõidukid ja värvitud metall- eemaldada mustus ja rooste. Eelnevalt värvitud pind karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Kasuta maalriteipi ja paberi lehti, et katta pinnad, mida ei soovita värvida, nt. poldid, äravoolu avad, jne. Koheselt eemalda Protectakote UVR nired, lekked ksüleeniga.
- Sega Protectakote UVR hoolega.
- Protectakote UVR võib lahjendada kuni 10% ksüleeniga, kui värv pakseneb peale avamist. **Ära kasuta vett metüül- spirits, lakibensiini, white spirits või teisi lahusteid.**
- Kasuta värvipintslid, et katta nurgad, õmbused ja raskesti ligipääsetavad kohad.
- Esimese kihi peale kandmisel kasuta värvirulli. Parimaks tulemuseks kannu esimene kiht ühes suunas ja teine risti esimesega. Ära kasuta värvi liiga paksult. Puhasta lekked koheselt.
- Kihtide peale kandmise vahepeal hoia rull ja pintsel niisked, kasutades ksüleeni, või kasuta hiljem uusi.

- Sega Protectakote UVR uuesti ja vedelda 10% ksüleeniga, kui vajalik.
- Kanna peale teine kiht koheselt kui esimene kiht on tahenenud (2-6tundi, sõltub tingimustest). Kui esimene kiht on täiesti kuivanud tuleks see karestada enne teise kihi peale kandmist.
- Eemalda maalriteip või paberi lehed kohe kui teine kiht on peale kantud.
- Protectakote UVR on ülevärvitav 2-6 tunni parast, kergeks kasutamiseks valmis 12-18 tunni möödudes. Lõplik kuivamine võtab aega 4-7 päeva. Väldi raskete asjade asetamist pinnale, enne lõpliku kuivamist.
- Kiirendi kasutamine tõstab kuivamise aega kuni 40%.

TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäädid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taelikult tühjendatud nõud.

TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	sise- ja välistöö
Läige	läikiv
Pind	struktuurne või sile
Katvus	≈4m ² /l, ühe kihina kattes ja sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg	ülevärvitav 2-6 tunni parast, lõplik kuivamine 4-7 päeva, sõltub tingimustest.
Vedeldi	ksüleen
Toovahendid	värvipintsel, -rull,
Toovahendite puhastamine	koheselt parast kasutamist, kasutada ksüleeni.
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas.
Pakend	1 L / 4 L
Säilivusaeg	18kuud

