



Duram NS Metcote Etch Primer

- **Duram NS5 Metcote Etch Primer** on tugevalt karestav, hapet sisaldav, metallpindade krunt. Parandab naket aluspinna ja kattevärvi vahel.
- Vastupidav kõrgetel temperatuuridel.
- Kiirelt kuivav ja ülevärvitav

KASUTUSALAD

- sobilik sise-ja välistöödeks.
- Sobilik enamik metallpindadele

KULU

- 8-10m²/liitri kohta ühe kihina katmisel.
- Krundi kulu mõjutab kruntimisviisi, krunditava pinna kuju ja töökeskkonna tingimused.

TOONID

- Must.
- Punane.
- Elevandiluu.

EELISED

- Kuivab kiirelt ja võimalik ülevärvida juba 2h möödudes.
- Lihtne kasutada.
- Vastupidav hapetele ja leelistele.
- Vastupidav kõrgetel temperatuuridel, kuivanult kuni 220°C .

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Krunditav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast, õlist, roostest, sooladest ja mustusest.
- Parema nakkuvuse saavutamiseks karestada metalli pind. Eemaldada tekkinud tolm ja osakesed.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks.
- Alumiinium ja roostevabateras tuleks eelnevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Lasta kuivada.
- Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimitolm.

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest!

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Krunditav pind peab olema puhas ja kuiv.
- Segada krunt hoolega läbi.
- Toodet saab kanda pinnale värvipintsli,-rulli või -püssiga. Püstolit kasutades tuleb krunt vedeldada kuni 20% lakibensiiniga.
- Krunt peab olema kuivanud, enne ülevärvimist.
- Välistingimustes ei tohiks lasta krundil olla ilma kattevärvita üle 3 päeva, võib hakata oksüdeeruma.

TÖÖOHUTUS

Duram NS5 Metcote Etch Primer on vedelal kujul tuleohtlik ja mürgine.

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taelikult tühjendatud nõud.

NB

Duram NS5 Metcote Etch Primer ei ole veekindel ja välistingimustes kasutades tuleb esimesel võimalusel katta värviga. Ei kasutata märgadel, niisketel aladel.

Välistingimustes ei tohiks lasta krundil olla ilma kättevärvita üle 3 päeva, võib hakata oksüdeeruma.

TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	sise- ja välistöö.
Komponente	1
Katvus	8-10 m ² /L.
Toonid	must, punane, elevandiluu.
Kuivamisaeg	puutekuiv 0,5 h pärast. ülevärvitav ca 1-2h pärast, kui on kuivamine 25 °C juures.
Töövahendid	värvipintsel, -rull, -püss
Töövahendite puhastamine	kasutada ksüleeni või lakibensiini.
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas.
Pakend	1L, 5 L
Säilivusaeg	24 kuud